

Resultados de la calibración
(Calibration results)

No.	Identificación	Masa nominal (Nominal mass)	Masa convencional (Conventional mass)	Incertidumbre de medida (Measurement uncertainty)
		g	g	g
1	5g (C)	5	4.999 95	± 0.000 53
2	5 g (*)	5	4.999 96	± 0.000 53
3	5 g (A)	5	4.999 77	± 0.000 53
4	5 g (E)	5	5.000 13	± 0.000 53
5	5 g (D)	5	4.999 61	± 0.000 53
6	5 g (***)	5	5.000 58	± 0.000 53
7	10 g (A)	10	9.999 60	± 0.000 67
8	10 g (C)	10	10.000 98	± 0.000 67
9	10 g (D)	10	9.999 27	± 0.000 67
10	10 g (E)	10	9.999 80	± 0.000 67
11	10 g (**)	10	9.999 83	± 0.000 67
12	100 g (A)	100	99.999 97	± 0.001 7
13	100 g (D)	100	100.000 6	± 0.001 7
14	100 g (E)	100	100.000 5	± 0.001 7
15	200 g	200	200.001 1	± 0.003 3
16	500 g (3CBN)	500	500.003 5	± 0.008 3
17	500 g (09WD)	500	500.004 7	± 0.008 3
18	1 kg (3T11)	1 000	1 000.006	± 0.017
19	1 kg (09WB)	1 000	1 000.004	± 0.017
20	1 kg	1 000	1 000.001	± 0.017
21	2 kg (21S1)	2 000	2 000.006	± 0.033
22	5 kg (21SH)	5 000	5 000.018	± 0.083
23	5 kg	5 000	4 999.998	± 0.083

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Observaciones generales

(General observations)

- Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración del equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas practicas de uso y cuidado.

(It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices)

- El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.

(The use of calibration results is the responsibility of the user)

- Los resultados y niveles de incertidumbres declarados en este certificado de calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.

(The results and uncertainty levels declared in this calibration certificate correspond exclusively to the instrument described in sheet 1)

- Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.

(The results presented in this certificate have traceability to national standards)

- La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de al menos 95 % aproximadamente.

(The expanded uncertainty is expressed by a coverage factor of $k=2$, which assures the confidence level of less than about 95 %)

- La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".

(The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements")

Descripción del método:

(Description of method)

- El método utilizado se conoce como: Comparación directa contra patrones ABBA. Los resultados se obtuvieron del promedio de 3 ciclos de mediciones, adicionando todas las correspondientes correcciones que le aplican.

(The method used is known as: direct comparison against references weights ABBA. The results were obtained from the average of 3 measurements cycles with the addition of all applicable corrections).

Norma de Referencia: NOM-EM-020-SE-2020 y NMX-Z-055-IMNC-2009.

(Reference Standard: NOM-EM-020-SE-2020 / NMX-Z-055-IMNC-2009)

- Documento de referencia: Guía Técnica de Trazabilidad e Incertidumbre en la Magnitud de Masa para Calibración de Pesas Clase E₁, E₂, F₁, F₂, M₁, M₁₋₂, M₂, M₂₋₃, y M₃.

(Reference document: Guía Técnica de Trazabilidad e Incertidumbre en la Magnitud de Masa para Calibración de Pesas Clase E₁, E₂, F₁, F₂, M₁, M₁₋₂, M₂, M₂₋₃, y M₃.)

- La densidad asignada a la(s) pesa(s) es de: 7950 kg/m³, con una incertidumbre de medida de ± 140 kg/m³ con $k=2$, la información es proporcionada por la norma OIML R 111-1, edición 2004, Tabla B.7, para el material de las pesas que es: Acero inoxidable.

(The density assigned to the weights is: 7950 kg/m³, with a measurement uncertainty of ± 140 kg/m³ with $k=2$, according to the information provided by the standard OIML R 111-1, edition 2004, Table B.7.

- La densidad asignada a la(s) pesa(s) es de: 8400 kg/m³, con una incertidumbre de medida de ± 170 kg/m³ con $k=2$, la información es proporcionada por la norma OIML R 111-1, edición 2004, Tabla B.7, para el material de las pesas que es: Latón

(The density assigned to the weights is: 8400 kg/m³, with a measurement uncertainty of ± 170 kg/m³ with $k=2$, according to the information provided by the standard OIML R 111-1, edition 2004, Table B.7.